

Elettroleghe srl  
Via Paruta, 38  
I - 20127 Milano  
Tel. +39 02 25 91 308 fax +39 02 25 91 447  
e-mail: info@elettroleghe.it  
www.elettroleghe.it

**ANALISI MATERIALE**  
**RAME TUNGSTENO SINTERIZZATO**  
**Sy800**

Sigla:	<b>Cu/W</b>
Composizione chimica:	Cu 25% W 75%
Durezza:	220 HB (2,5 - 187,5)
Conducibilita' elettrica:	44% IACS
Densita':	14,9 Kg/dm <sup>3</sup>
Conducibilita' termica:	200 w/mk
Temperatura di rammollimento:	950°C
Coeff. Termico di espansione:	10 x 10 <sup>-6</sup> 1/°C